

Geruch- und spannungsarme, Isolier- Wand- und Deckenfarbe für innen

ACOL-MATT GA wird mit speziellen Harzen hergestellt und hat daher ein maximales Eindringvermögen und eine dauerhafte Elastizität. ACOL-MATT GA besitzt eine sehr hohe Deckkraft und trocknet gleichmässig und tuchmatt auf.

Lieferform:	Farbton:	Weiss oder hell abgetönt
	Glanzgrad:	Tuchmatt
	Bindemittel:	Alkydharz
	Gebinde:	20 kg, Einweg-Weissblechgebinde
	Pigment:	Titandioxyd
Lagerbeständigkeit:	Im Originalgebinde mind. 12 Monate. Kühl und frostfrei lagern	
Spez. Gewicht:	Ca. 1.52 kg/l	
Festkörpergehalt:	70 %	
Ausgiebigkeit:	Ca. 120 – 170 g / m ² pro Anstrich, je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrunds	
Untergrund:	Der Untergrund muss sauber, fest und fettfrei sein. Beton, Abrieb, Tapeten, trockener und tragfähiger Blanc-fix und Gips.	
Verdünnung:	Mit Verdüner 30 (gerucharm)	
Trocknung:	Bei 20° C und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit.	
	Staubtrocken:	nach ca. 1 Std.
	Klebetrocken:	nach ca. 3 Std.
	Überstreichbar:	nach ca. 12 Std.
	Durchgetrocknet:	nach ca. 3 Tage

4 bestechende Vorteile von ACOL-MATT GA

1. Hochdeckend

2. Gerucharm

3. Übertapezierbar nach Durchtrocknung

4. Keine Vergilbung

- Weitere Eigenschaften:**
- Optimale Isolierwirkung (Nikotin-, Russ-, Wasserflecken, usw.).
 - Sehr gute Tiefenhaftung und Verankerung im Untergrund.
 - Extrem hohe Deckkraft.
 - Spannungsarmes und tuchmattes Auftrocknen.
 - Ausgezeichnete Streichbarkeit (butterig).
 - Kein Nährboden für Schimmel und Pilze.
 - Sehr gute Haftung auf schwierigen Untergründen wie Gips, Blanc-fix, usw.
 - Problemlose überstreichbar mit Dispersion oder Blanc-fix.

VEVA-Code: **08 01 11 Etikette und Sicherheitsdatenblatt beachten**

Gefahrenhinweise: Wiederholter Kontakt kann zu spröder und rissiger Haut führen.

Sicherheitsratschläge: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Spritznebel und Dämpfe nicht einatmen. Bei verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikette vorzeigen.



Dieses Merkblatt soll nach bestem Wissen beraten, der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Beratungsdienst anzufragen.